



CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN & KIỂM ĐỊNH VINACONTROL

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VINACONTROL – LAS-XD 1457

Trụ sở chính: 54, Trần Nhân Tông, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chi nhánh: 225 Nguyễn Xí, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ trung tâm: Lô CN 09-06, Cụm CN Ninh Hiệp, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội

Tel: 02463.280.384 email: vncc@vncc.vn web: www.vncc.vn

HĐKT: 26077/VNCC-CN

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM  
Số: 04.3946-QRCM/V1/24/TNVL

Trang: 01/01

1. Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH DƯƠNG HẢI PHÁT.

Địa chỉ: Tổ 5, ấp Lộ Đức, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

2. Công trình/ Dự án: N/A.

Địa chỉ:

Hạng mục:

3. Loại mẫu: Gạch đất sét nung - Gạch đinh 2 lỗ - TUYNEL DƯƠNG HẢI PHÁT (180x80x40)mm M50.

4. Số lượng: 01 tổ mẫu.

5. Ký hiệu mẫu: 04.3946-QRCM/V1.

6. Ngày nhận mẫu: 18/03/2024.

7. Thiết bị thí nghiệm: Máy WE - 1000B, máy uốn, nén 50KN, thước chia vạch, thước kẹp, tủ sấy, cân điện tử.

8. Người lấy mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá Vinacontrol CE lấy và gửi đến.

9. Do ông/bà:

Chức vụ:

Đại diện bên đơn vị:

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả thử nghiệm						Phương pháp thử
			1	2	3	4	5	TB	
1	Cường độ nén	MPa	7,3	7,5	7,4	7,4	7,6	7,4	TCVN 6355-2:2009
2	Cường độ uốn	MPa	2,9	3,5	3,1	2,9	3,4	3,2	TCVN 6355-3:2009
3	Độ hút nước	%	11,6	10,9	11,4	10,9	11,5	11,3	TCVN 6355-4:2009

Ngày 26 tháng 03 năm 2024

Thí nghiệm viên

Phó phòng thí nghiệm

Giám đốc

Đào Thế Vinh

Nguyễn Quốc Anh



Đỗ Thịnh Thắng

Ghi chú:

- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên cơ quan gửi mẫu và công trình sử dụng được ghi theo tài liệu đi kèm mẫu.
- Không được sao chép từng phần (được sao chép toàn bộ) phiếu kết quả này khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Vinacontrol CE.
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được.
- Chỉ tiêu đánh dấu (\*) thuê thầu phụ.



CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN & KIỂM ĐỊNH VINACONTROL

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VINACONTROL - LAS-XD 1457

Trụ sở chính: 54, Trần Nhân Tông, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chi nhánh: 225 Nguyễn Xí, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ trung tâm: Lô CN 09-06, Cụm CN Ninh Hiệp, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội

Tel: 02463.280.384 email: vncc@vncc.vn web: www.vncc.vn

HĐKT: 26077/VNCE-CN

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM  
Số: 02.3946-QRCM/V1/24/TNVL

Trang: 01/01

1. Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH DƯƠNG HẢI PHÁT.

Địa chỉ: Tổ 5, ấp Lộ Đức, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

2. Công trình/ Dự án: N/A.

Địa chỉ:

Hạng mục:

3. Loại mẫu: Gạch đất sét nung - Gạch ống 4 lỗ - TUYNEL DƯƠNG HẢI PHÁT (180x80x80)mm M50.

4. Số lượng: 01 tổ mẫu.

5. Ký hiệu mẫu: 02.3946-QRCM/V1.

6. Ngày nhận mẫu: 18/03/2024.

7. Thiết bị thí nghiệm: Máy WE - 1000B, máy uốn, nén 50KN, thước chia vạch, thước kẹp, tủ sấy, cân điện tử.

8. Người lấy mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá Vinacontrol CE lấy và gửi đến.

9. Do ông/bà:

Chức vụ:

Đại diện bên đơn vị:

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả thử nghiệm						Phương pháp thử
			1	2	3	4	5	TB	
1	Cường độ nén	MPa	6,0	5,8	6,1	6,0	5,8	5,9	TCVN 6355-2:2009
2	Cường độ uốn	MPa	2,1	2,3	2,2	2,4	2,3	2,3	TCVN 6355-3:2009
3	Độ hút nước	%	11,5	12,1	12,1	11,3	11,6	11,7	TCVN 6355-4:2009

Ngày 26 tháng 03 năm 2024

Thí nghiệm viên

Phó phòng thí nghiệm

Giám đốc

Đào Thế Vinh

Nguyễn Quốc Anh

Đỗ Thịnh Thắng

Ghi chú:

- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên cơ quan gửi mẫu và công trình sử dụng được ghi theo tài liệu đi kèm mẫu.
- Không được sao chép từng phần (được sao chép toàn bộ) phiếu kết quả này khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Vinacontrol CE.
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được.
- Chỉ tiêu đánh dấu (\*) thuê thầu phụ.



CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN & KIỂM ĐỊNH VINACONTROL

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VINACONTROL – LAS-XD 1457

Trụ sở chính: 54, Trần Nhân Tông, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chi nhánh: 225 Nguyễn Xí, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ trung tâm: Lô CN 09-06, Cụm CN Ninh Hiệp, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội

Tel: 02463.280.384 email: vncc@vncc.vn web: www.vncc.vn

HĐKT: 26077/VNCC-CN

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM  
Số: 01.3946-QRCM/V1/24/TNVL

Trang: 01/01

1. Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH DƯƠNG HẢI PHÁT.

Địa chỉ: Tổ 5, ấp Lộ Đức, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

2. Công trình/ Dự án: N/A.

Địa chỉ:

Hạng mục:

3. Loại mẫu: Gạch đất sét nung - Gạch ống 4 lỗ - TUYNEL DƯƠNG HẢI PHÁT (180x80x80)mm M75.

4. Số lượng: 01 tổ mẫu.

5. Ký hiệu mẫu: 01.3946-QRCM/V1.

6. Ngày nhận mẫu: 18/03/2024.

7. Thiết bị thí nghiệm: Máy WE - 1000B, máy uốn, nén 50KN, thước chia vạch, thước kẹp, tủ sấy, cân điện tử.

8. Người lấy mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá Vinacontrol CE lấy và gửi đến.

9. Do ông/bà:

Chức vụ:

Đại diện bên đơn vị:

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả thử nghiệm						Phương pháp thử
			1	2	3	4	5	TB	
1	Cường độ nén	MPa	7,5	7,8	7,5	7,9	7,8	7,7	TCVN 6355-2:2009
2	Cường độ uốn	MPa	2,7	2,9	2,7	3,0	2,9	2,8	TCVN 6355-3:2009
3	Độ hút nước	%	10,9	11,3	11,0	11,3	11,4	11,2	TCVN 6355-4:2009

Ngày 26 tháng 03 năm 2024

Thí nghiệm viên

Phó phòng thí nghiệm

Giám đốc

Đào Thế Vinh

Nguyễn Quốc Anh



Đỗ Thịnh Thắng

Ghi chú:

- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên cơ quan gửi mẫu và công trình sử dụng được ghi theo tài liệu đi kèm mẫu.
- Không được sao chép từng phần (được sao chép toàn bộ) phiếu kết quả này khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Vinacontrol CE.
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được.
- Chỉ tiêu đánh dấu (\*) thuê thầu phụ.



CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN & KIỂM ĐỊNH VINACONTROL

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VINACONTROL - LAS-XD 1457

Trụ sở chính: 54, Trần Nhân Tông, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chi nhánh: 225 Nguyễn Xí, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ trung tâm: Lô CN 09-06, Cụm CN Ninh Hiệp, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội

Tel: 02463.280.384 email: vncc@vncc.vn web: www.vncc.vn

HĐKT: 26077/VNCC-CN

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM  
Số: 03.3946-QRCM/V1/24/TNVL

Trang: 01/01

1. Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH DƯƠNG HẢI PHÁT.

Địa chỉ: Tổ 5, ấp Lộ Đức, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

2. Công trình/ Dự án: N/A.

Địa chỉ:

Hạng mục:

3. Loại mẫu: Gạch đất sét nung - Gạch đinh 2 lỗ - TUYNEL DƯƠNG HẢI PHÁT (180x80x40)mm M75.

4. Số lượng: 01 tổ mẫu.

5. Ký hiệu mẫu: 03.3946-QRCM/V1.

6. Ngày nhận mẫu: 18/03/2024.

7. Thiết bị thí nghiệm: Máy WE - 1000B, máy uốn, nén 50KN, thước chia vạch, thước kẹp, tủ sấy, cân điện tử.

8. Người lấy mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá Vinacontrol CE lấy và gửi đến.

9. Do ông/bà:

Chức vụ:

Đại diện bên đơn vị:

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả thử nghiệm						Phương pháp thử
			1	2	3	4	5	TB	
1	Cường độ nén	MPa	8,7	8,5	8,9	8,6	8,9	8,7	TCVN 6355-2:2009
2	Cường độ uốn	MPa	3,2	3,8	3,5	3,3	3,7	3,5	TCVN 6355-3:2009
3	Độ hút nước	%	10,8	11,3	10,9	11,0	10,8	11,0	TCVN 6355-4:2009

Ngày 26 tháng 03 năm 2024

Thí nghiệm viên

Đào Thế Vinh

Phó phòng thí nghiệm

Nguyễn Quốc Anh

Giám đốc

Đỗ Thịnh Thắng

Ghi chú:

- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên cơ quan gửi mẫu và công trình sử dụng được ghi theo tài liệu đi kèm mẫu.
- Không được sao chép từng phần (được sao chép toàn bộ) phiếu kết quả này khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Vinacontrol CE.
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được.
- Chỉ tiêu đánh dấu (\*) thuê thầu phụ.



CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN & KIỂM ĐỊNH VINACONTROL

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VINACONTROL - LAS-XD 1457

Trụ sở chính: 54, Trần Nhân Tông, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chi nhánh: 225 Nguyễn Xí, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ trung tâm: Lô CN 09-06, Cụm CN Ninh Hiệp, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội

Tel: 02463.280.384 email: vncc@vncc.vn web: www.vncc.vn

HĐKT: 26077/VNCC-CN

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM  
Số: 05.3946-QRCM/V1/24/TNVL

Trang: 01/01

1. Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH DƯƠNG HẢI PHÁT.

Địa chỉ: Tổ 5, ấp Lộ Đức, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

2. Công trình/ Dự án: N/A.

Địa chỉ:

Hạng mục:

3. Loại mẫu: Gạch đất sét nung - Gạch đặc - TUYNEL DƯƠNG HẢI PHÁT (180x80x40)mm M75.

4. Số lượng: 01 tổ mẫu.

5. Ký hiệu mẫu: 05.3946-QRCM/V1.

6. Ngày nhận mẫu: 18/03/2024.

7. Thiết bị thí nghiệm: Máy WE - 1000B, máy uốn, nén 50KN, thước chia vạch, thước kẹp, tủ sấy, cân điện tử.

8. Người lấy mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá Vinacontrol CE lấy và gửi đến.

9. Do ông/bà:

Chức vụ:

Đại diện bên đơn vị:

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả thử nghiệm						Phương pháp thử
			1	2	3	4	5	TB	
1	Cường độ nén	MPa	9,0	8,7	9,5	9,7	9,7	9,3	TCVN 6355-2:2009
2	Cường độ uốn	MPa	3,9	3,5	3,6	3,8	3,9	3,7	TCVN 6355-3:2009
3	Độ hút nước	%	10,8	11,0	11,2	10,6	10,7	10,9	TCVN 6355-4:2009

Ngày 26 tháng 03 năm 2024

Thí nghiệm viên

Phó phòng thí nghiệm

Giám đốc

Đào Thế Vinh



Nguyễn Quốc Anh



Đỗ Thị Thanh

Ghi chú:

- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên cơ quan gửi mẫu và công trình sử dụng được ghi theo tài liệu đi kèm mẫu.
- Không được sao chép từng phần (được sao chép toàn bộ) phiếu kết quả này khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Vinacontrol CE.
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được.
- Chỉ tiêu đánh dấu (\*) thuê thầu phụ.



CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN & KIỂM ĐỊNH VINACONTROL

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VINACONTROL - LAS-XD 1457

Trụ sở chính: 54, Trần Nhân Tông, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chi nhánh: 225 Nguyễn Xí, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ trung tâm: Lô CN 09-06, Cụm CN Ninh Hiệp, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội

Tel: 02463.280.384 email: vncc@vncc.vn web: www.vncc.vn

HĐKT: 26077/VNCC-CN

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM  
Số: 06.3946-QRCM/V1/24/TNVL

Trang: 01/01

1. Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH DƯƠNG HẢI PHÁT.

Địa chỉ: Tổ 5, ấp Lộ Đức, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

2. Công trình/ Dự án: N/A.

Địa chỉ:

Hạng mục:

3. Loại mẫu: Gạch đất sét nung - Gạch đặc - TUYNEL DƯƠNG HẢI PHÁT (180x80x40)mm M100.

4. Số lượng: 01 tổ mẫu.

5. Ký hiệu mẫu: 06.3946-QRCM/V1.

6. Ngày nhận mẫu: 18/03/2024.

7. Thiết bị thí nghiệm: Máy WE - 1000B, máy uốn, nén 50KN, thước chia vạch, thước kẹp, tủ sấy, cân điện tử.

8. Người lấy mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá Vinacontrol CE lấy và gửi đến.

9. Do ông/bà:

Chức vụ:

Đại diện bên đơn vị:

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả thử nghiệm						Phương pháp thử
			1	2	3	4	5	TB	
1	Cường độ nén	MPa	12,4	11,8	12,6	12,5	12,2	12,3	TCVN 6355-2:2009
2	Cường độ uốn	MPa	3,9	4,3	3,9	4,5	4,2	4,2	TCVN 6355-3:2009
3	Độ hút nước	%	11,0	10,7	10,5	11,0	10,5	10,7	TCVN 6355-4:2009

Ngày 26 tháng 03 năm 2024

Thí nghiệm viên

Phó phòng thí nghiệm

Giám đốc

Đào Thế Vinh

Nguyễn Quốc Anh



Đỗ Thịnh Thắng

Ghi chú:

- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên cơ quan gửi mẫu và công trình sử dụng được ghi theo tài liệu đi kèm mẫu.
- Không được sao chép từng phần (được sao chép toàn bộ) phiếu kết quả này khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Vinacontrol CE.
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được.
- Chỉ tiêu đánh dấu (\*) thuê thầu phụ.



CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN & KIỂM ĐỊNH VINACONTROL

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VINACONTROL - LAS-XD 1457

Trụ sở chính: 54, Trần Nhân Tông, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chi nhánh: 225 Nguyễn Xí, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ trung tâm: Lô CN 09-06, Cụm CN Ninh Hiệp, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội

Tel: 02463.280.384 email: vncc@vncc.vn web: www.vncc.vn

HĐKT: 14578/VNCC-CN

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 3946-QRCM/V1/24/TNVL

Trang: 01/01

1. Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH DƯƠNG HẢI PHÁT.

Địa chỉ: Tổ 5, ấp Lộ Đức, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

2. Công trình/ Dự án: N/A.

Địa chỉ:

Hạng mục:

3. Loại mẫu: Gạch đất sét nung - Gạch ống 6 lỗ - TUYNEL DƯƠNG HẢI PHÁT (180x120x80)mm M75.

4. Số lượng: 01 tổ mẫu.

5. Ký hiệu mẫu: 01.3946-QRCM/V1.

6. Ngày nhận mẫu: 18/03/2024.

7. Thiết bị thí nghiệm: Máy WE - 1000B, máy uốn, nén 50KN, thước chia vạch, thước kẹp, tủ sấy, cân điện tử.

8. Người lấy mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá Vinacontrol CE lấy và gửi đến.

9. Do ông/bà:

Chức vụ:

Đại diện bên đơn vị:

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả thử nghiệm						Phương pháp thử
			1	2	3	4	5	TB	
1	Cường độ nén	MPa	7,6	7,9	7,6	7,8	7,7	7,7	TCVN 6355-2:2009
2	Cường độ uốn	MPa	2,1	2,0	2,3	2,2	2,1	2,1	TCVN 6355-3:2009
3	Độ hút nước	%	11,2	10,9	11,0	11,2	11,1	11,1	TCVN 6355-4:2009

Ngày 26 tháng 03 năm 2024

Thí nghiệm viên

Phó phòng thí nghiệm

Giám đốc

Lê Huy Hoàng

Nguyễn Quốc Anh



Đỗ Thịnh Thắng

Ghi chú:

- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên cơ quan gửi mẫu và công trình sử dụng được ghi theo tài liệu đi kèm mẫu.
- Không được sao chép từng phần (được sao chép toàn bộ) phiếu kết quả này khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Vinacontrol CE.
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được.
- Chỉ tiêu đánh dấu (\*) thuê thầu phụ.